



耐熱、耐水、耐圧性高級万能グリース



グリーススプレー409

付着性能が高いため、
液ダレしない。



流れにくく 高い潤滑耐久性を發揮!

★特長★

- ★ 付着性能が高く、高温下でも粘度が落ちないため、液ダレを起こしません。
- ★ ナキ、キシミ等の音を取り除き、潤滑不良を防ぎます。
- ★ 蒸発、離油が極めて少なく、優れた耐久性のある潤滑性能が得られます。
- ★ 万能グリースとして定評のあるリチウムタイプやアルミコンプレックスタイプの製品と比較して、ウレア系の409は、潤滑耐久性、耐熱性の面で優れています。

★使用箇所★

- ★ 自動車関連 ●ドアロック ●ドアヒンジ ●シートスライド ●各種ベアリング ●金属摺動部 ●排気管回りのボルト・ナットなど
- ★ その他機械部品等 ●農機具(草刈り機、農耕機等) ●オートバイ ●自転車 ●各種建設機械

★性能比較★

製品 比較項目	グリース スプレー 409	弊社 従来品	他社品A 売れ筋商品	備 考
耐荷重性能	○	○	○	JISK2220 5.6に基づき、一定温度で一定時間経過後、減量した割合を耐荷重性として評価
潤滑耐久性能	○	△	△	JISK2220 5.7に基づき、一定温度で一定時間経過後、油が漏れ出る割合を潤滑耐久性として評価
付着性能	○	△	△	JISK2220 5.3に基づき、グリースの硬さにより付着性を評価
耐熱性能	261	245	240	JISK2220 5.3に基づき、グリースを加熱して液状となって測定試験機の容器底部から滴下した時の温度
使用温度	-20~200℃	-20~180℃	-20~200℃ (メーカー表示の温度)	メーカー推奨、使用温度範囲
増ちょう剤	ウレア	アルミニウム コンプレックス	アルミニウム コンプレックス	増ちょう剤はベースオイルをグリースのようなゲル状にするために混ぜるもので、この違いが耐熱、耐久性に影響します。



商品名/グリーススプレー409
容量/380ml 梱包/24本
品番/15651



4 905553 156517

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは——



石原薬品株式会社

本 社 〒652-0806 神戸市兵庫区西柳原町5番26号
TEL.(078)681-4801(代表)・FAX.(078)651-6784
東京支店 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目26番11号
TEL.(03)3832-1531(代表)・FAX.(03)3832-8132
滋賀工場 〒520-1642 滋賀県高島市今津町北生見古野
TEL.(0740)24-0151(代表)・FAX.(0740)24-0436